

Koylene SR20NS

聚丙烯无规共聚物

Reliance Industries Limited

Technical Data

产品说明

Koylene SR20NS是一种聚丙烯无规共聚物 (PP无规共聚物) 产品。它可以通过吹塑成型或挤出进行加工,在亚太地区有供货。典型应用领域为:食品接触应用。

特性包括:

- 高光泽度
- 共聚物
- 可接触食品
- 透明度

总体

| | | |
|------|--|--|
| 性能特点 | <ul style="list-style-type: none">• 光泽, 高• 清晰度, 高 | <ul style="list-style-type: none">• 食品接触的合规性• 无规共聚物 |
| 机构评级 | <ul style="list-style-type: none">• FDA 21 CFR 177.1520 | |
| 外观 | <ul style="list-style-type: none">• 自然色 | |
| 形式 | <ul style="list-style-type: none">• 颗粒料 | |
| 加工方法 | <ul style="list-style-type: none">• 吹塑成型 | <ul style="list-style-type: none">• 挤出 |

| 物理性能 | 额定值 (英制) | 额定值 (公制) | 测试方法 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| 密度 | 0.900 g/cm ³ | 0.900 g/cm ³ | ASTM D1505 |
| 熔流率 (230°C/2.16 kg) | 1.9 g/10 min | 1.9 g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (英制) | 额定值 (公制) | 测试方法 |
| 抗张强度 ³ (屈服, 0.126 in (3.20 mm), 注塑) | 3770 psi | 26.0 MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 ³ (屈服, 0.126 in (3.20 mm), 注塑) | 12 % | 12 % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 116000 psi | 800 MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 (英制) | 额定值 (公制) | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 1.2 ft-lb/in | 65 J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 (英制) | 额定值 (公制) | 测试方法 |
| 维卡软化温度 | 266 °F | 130 °C | ASTM D1525 |

| 挤出 | 额定值 (英制) | 额定值 (公制) |
|---------|--------------|--------------|
| 第1气缸区温度 | 320 到 410 °F | 160 到 210 °C |
| 第2气缸区温度 | 320 到 410 °F | 160 到 210 °C |
| 第3气缸区温度 | 320 到 410 °F | 160 到 210 °C |
| 第4气缸区温度 | 320 到 410 °F | 160 到 210 °C |
| 第5气缸区温度 | 320 到 410 °F | 160 到 210 °C |
| 模具温度 | 374 到 410 °F | 190 到 210 °C |