

### テクノ ABS 640の代表物性

物性項目	単位	試験方法	代表物性値
引張強さ	MPa	ISO 527	45
曲げ強さ	MPa	ISO 178	74
曲げモジュラス	MPa	ISO 178	2,480
ロックウェル硬さ	—	ISO 2039	R106
シャルピー衝撃強さ	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	25
荷重たわみ温度	°C	ISO 75	82
メルトマス フローレート	g/10min	ISO 1133 (220°C × 10kg)	7