

### テクノ ABS 840の代表物性

物性項目	単位	試験方法	代表物性値
引張強さ	MPa	ISO 527	41
曲げ強さ	MPa	ISO 178	57
曲げモジュラス	MPa	ISO 178	1,720
ロックウェル硬さ	—	ISO 2039	R97
シャルピー衝撃強さ	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	16
荷重たわみ温度	°C	ISO 75	68
メルトマス フローレート	g/10min	ISO 1133 (220°C × 10kg)	39
密度		ISO 1183	1.09
成形収縮率	%	ISO 294-4	0.40~0.60
難燃性	—	UL94	HB All Color