

Datenblatt Tekuform, H13 natur

Datenblatt Tekuform H13, natur			
Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
MVR	ISO 1133	g / 10 min	12,0
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,42
Zugmodul	ISO 527	MPa	3200
Streckspannung	ISO 527	MPa	14,0
Streckdehnung	ISO 527	%	205 - 225
Charpy Kerbschlagzähigkeit / 30 °C	ISO 179 / 1eA	kJ/m ²	8,0
Charpy Kerbschlagzähigkeit / 230 °C	ISO 179 / 1eA	kJ/m ²	9,0
HDT / 1.8 mm	ISO 75	°C	95,0
Schrumpfverhalten		%	1,7 - 2,0