



TEKUMID B H9 GF3

Technisches Datenblatt

PA6

Polyamid 6, Typware, 15% glasfaserverstärkt, wärmestabilisiert

Eigenschaften	Norm	Prüfbedingung	Einheit	Richtwert
Rheologische Eigenschaften				Spritzfrisch / konditioniert
Schmelze-Masseflussrate (MFR)	ISO 1133	275 °C/5 kg	g/10 min	77
Mechanische Eigenschaften				
Zugmodul	ISO 527	1 mm/min	MPa	6.000 / 4.800
Zugfestigkeit	ISO 527	5 mm/min	MPa	120 / 100
Dehnung bei Zugfestigkeit	ISO 527	5 mm/min	%	3,0 / 2,5
Biegemodul	ISO 6721	DMA	MPa	5.500 / 3.800
Biegefestigkeit	ISO 178	2 mm/min	MPa	190 / 110
Biegedehnung	ISO 178	2 mm/min	%	2,9 / 2,6
Charpy-Schlagzähigkeit	ISO 179/1eU	23 °C	KJ/m ²	30 / 30
Charpy-Schlagzähigkeit	ISO 179/1eU	-30 °C	KJ/m ²	30 / 33
Charpy-Kerbschlagzähigkeit	ISO 179-1eA	23 °C	KJ/m ²	5 / 8
Charpy-Kerbschlagzähigkeit	ISO 179-1eA	-30 °C	KJ/m ²	5 / 6
Thermische Eigenschaften				
HDT	ISO 75	1,80 MPa	°C	~ 190 / –
Vicat Erweichungstemperatur	ISO 306	50N, 120 °C/h	°C	> 200 / –
Brennverhalten	UL 94 in Anlehnung	1.6 mm	Klasse	HB
Schmelztemperatur	DSC	10 °C/min	°C	220
Elektrische Eigenschaften				
Spezifischer Oberflächenwiderstand	IEC 60093	23 °C, 50% r.F.	Ω	10 ¹⁴ / 10 ¹³
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	23 °C, 50% r.F.	Ωm	10 ¹³ / 10 ¹⁰
Sonstige Eigenschaften				
Dichte	ISO 1183	–	g/cm ³	1,23
Füllstoffgehalt ww		–	%	15
Wasseraufnahme	ISO 62	23 °C; 50% r.F.	%	2



TEKUMID B H9 GF3

Technisches Datenblatt

Eigenschaften	Norm	Prüfbedingung	Einheit	Richtwert
Verarbeitungsempfehlungen				
Trockenlufttrockner			°C	80
Trockenlufttrockner			h	>2
Restfeuchte			%	0,05 – 0,15
Massetemperatur (min-max)			°C	260 – 290
Werkzeugtemperatur			°C	60 – 100