

Technische Information

TEREZ[®] PA 6 7500 GF 65 /2

Mittelviskoses Polyamid 6 mit 65% Glasfaserverstärkung.



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkttext

Für Formteile aller Art mit sehr hoher Steifigkeit.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
Dichte	1,7700	g/cm ³	ISO 1183
Kerbschlagzähigkeit Charpy 23°C, spritzfrisch	16	kJ/m ²	ISO 179
Kerbschlagzähigkeit Charpy 23 °C, konditioniert	19	kJ/m ²	ISO 179
Schlagzähigkeit Charpy 23°C, spritzfrisch	76	kJ/m ²	ISO 179
Schlagzähigkeit Charpy 23°C, konditioniert	78	kJ/m ²	ISO 179
Zug-E-Modul, spritzfrisch	23000	MPa	ISO 527
Zug-E-Modul, konditioniert	14400	MPa	ISO 527
Bruchspannung, spritzfrisch	225	MPa	ISO 527
Bruchspannung, konditioniert	155	MPa	ISO 527
Bruchdehnung, spritzfrisch	1,70	%	ISO 527
Bruchdehnung, konditioniert	2,50	%	ISO 527
HDT 0,45 MPa	235	°C	ISO 75
HDT 1,80 MPa	215	°C	ISO 75
Brennbarkeit bei Dicke h	HB	class	UL 94
geprüfte Probekörperdicke	1,6	mm	UL 94
UL Registrierung	-		UL 94
Wasseraufnahme	3,50	%	ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1,00	%	ISO 62

TER Plastics
POLYMER GROUP



VERARBEITUNGSDATENBLATT

Verarbeitungshinweise für die Spritzgiessverarbeitung von TEREZ PA 6 7500 GF 65 /2

Das Verarbeitungsdatenblatt informiert über Richtlinien zur Verarbeitung sowie zur Vortrocknung.

MATERIALVORBEREITUNG

Lagerung

An einem trockenen Ort vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Vermeiden Sie alle Zündquellen wie extreme Hitze, Funken oder offenes Feuer.

Trocknung

Zum Herstellen von mechanisch und optisch einwandfreien Spritzgießteilen empfehlen wir eine Vortrocknung entsprechend der unten stehenden Tabelle. Bei offenem Behältnis (feuchtem Granulat) kann die Trocknungszeit entsprechend verlängert werden.

Trockenlufttrockner

Temperatur	80°C
Zeit	4 - 8 Stunden
Taupunkt	-40°C

Restfeuchte

<= 0,05% (empfohlen)
max. 0,1% (standard)

MASCHINENANFORDERUNGEN

Verarbeitung

Basiseinstellungen

Folgende Basiseinstellungen sind grundsätzlich zu wählen:

Verarbeitungstemperaturen

Einzug	60 - 80°C
Mitte	240 - 260°C
Düse	250 - 270°C

Werkzeugwandtemperaturen

Temp.	40 - 80°C
-------	-----------

Temperaturen

Verweilzeiten

Bei höheren Temperaturen sollte man auf eine möglichst kurze Verweilzeit in der Maschine achten, da eine Materialschädigung eintreten kann.

Verweilzeiten im Zylinder

max. 265°C / 10 min.

Hinweise zur Reinigung

Das Aggregat kann zur Reinigung durch Polypropylen mit niedrigem MFI gespült werden. Handelsübliche Reinigungsgranulate können ebenfalls verwendet werden.