

TEREZ[®] PA 6.6 7400 GK 30 H

Mittelviskoses Polyamid 6.6 mit 30%
Glaskugerverstärkung sowie Hitzestabilisierung.



TECHNISCHES DATENBLATT

Produkttext

Für verzugsarme Formteile mit ausgeglichenem Schwindungsverhalten.

Vorläufige Daten

Eigenschaften	Wert	Einheit	Prüfnorm
Dichte	1,3500	g/cm ³	ISO 1183
Kerbschlagzähigkeit Charpy 23°C, spritzfrisch	5	kJ/m ²	ISO 179
Schlagzähigkeit Charpy 23°C, spritzfrisch	46	kJ/m ²	ISO 179
Zug-E-Modul, spritzfrisch	4700	MPa	ISO 527
Bruchspannung, spritzfrisch	85	MPa	ISO 527
Bruchdehnung, spritzfrisch	3,30	%	ISO 527
HDT 0,45 MPa	165	°C	ISO 75
HDT 1,80 MPa	85	°C	ISO 75
Brennbarkeit bei Dicke h	HB	class	UL 94
geprüfte Probekörperdicke	1,6	mm	UL 94
UL Registrierung	keine		UL 94
Wasseraufnahme	6,80	%	ISO 62
Feuchtigkeitsaufnahme	1,90	%	ISO 62

TER Plastics
POLYMER GROUP



VERARBEITUNGSDATENBLATT

Verarbeitungshinweise für die Spritzgiessverarbeitung von TEREZ PA 6.6 7400 GK 30 H

Das Verarbeitungsdatenblatt informiert über Richtlinien zur Verarbeitung sowie zur Vortrocknung.

MATERIALVORBEREITUNG

Lagerung

An einem trockenen Ort vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Vermeiden Sie alle Zündquellen wie extreme Hitze, Funken oder offenes Feuer.

Trocknung

Zum Herstellen von mechanisch und optisch einwandfreien Spritzgießteilen empfehlen wir eine Vortrocknung entsprechend der unten stehenden Tabelle. Bei offenem Behältnis (feuchtem Granulat) kann die Trocknungszeit entsprechend verlängert werden.

Trockenlufttrockner

Temperatur	80°C
Zeit	4 - 8 Stunden
Taupunkt	-40°C

Restfeuchte

<= 0,05% (empfohlen)
max. 0,1% (standard)

MASCHINENANFORDERUNGEN

Verarbeitung

Basiseinstellungen

Folgende Basiseinstellungen sind grundsätzlich zu wählen:

Verarbeitungstemperaturen

Einzug	60 - 80°C
Mitte	260 - 290°C
Düse	270 - 300°C

Werkzeugwandtemperaturen

Temp.	40 - 80°C
-------	-----------

Temperaturen

Verweilzeiten

Bei höheren Temperaturen sollte man auf eine möglichst kurze Verweilzeit in der Maschine achten, da eine Materialschädigung eintreten kann.

Verweilzeiten im Zylinder

max. 280°C / 8 min.

Hinweise zur Reinigung

Das Aggregat kann zur Reinigung durch Polypropylen mit niedrigem MFI gespült werden. Handelsübliche Reinigungsgranulate können ebenfalls verwendet werden.