

涂覆钢管用胶粘剂用 HDPE

YUHWA HIDDEN A015E IS

特性及用
途

物性

产品的类别	涂覆钢管用胶粘剂用 HDPE		
特点	粘合性优秀, 良好的加工性		
应用实例	涂覆钢管专用胶粘剂		
项目	代表值	单位	测试办法
熔融指数 Melt Index	1.5	g/10min.	ASTM D1238
密度 Density	0.935	g/cm ³	ASTM D1505
成型收缩率 Mold Shrinkage	1.5~2.5	%	KPIC Method
含水率 Water Absorption	<0.01	%	ASTM D570
抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	150	kgf/cm ²	ASTM D638
拉伸率 Elongation at Break	>700	%	ASTM D638
硬度 Hardness	50	Shore D	ASTM D2240
冲击强度 Impact Strength (Izod with Notch)	60	kgfcm/cm	ASTM D256
熔点 Melting Point	125	°C	ASTM D3418
维卡软化点 Softening Point (Vicat)	110	°C	ASTM D1525
低温脆性温度 Brittleness Temperature	<-80	°C	ASTM D746