

POLYPRO® CB5108H

聚丙烯共聚物

YUHWAKorea Petrochemical Ind. Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

POLYPRO® CB5108H是一种聚丙烯共聚物(PP Copoly)材料。该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。

POLYPRO® CB5108H的主要特性有:

- 通过 ROHS 认证
- 高刚度
- 高光泽度
- 共聚物
- 耐冲击

典型应用领域包括:

- 房屋
- 电气用具
- 家庭应用
- 汽车行业
- 食品接触应用

总体

材料状态	• 已商用:当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)
供货地区	• 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> • Block Copolymer • 高光 • 耐刮擦性 • 刚性,高 • 抗撞击性,良好 • 耐热性,高
用途	<ul style="list-style-type: none"> • 电器外壳 • 家用货品 • 外壳 • 电器用具 • 汽车领域的应用
机构评级	• FDA 食品接触,未评级
RoHS 合规性	• RoHS 合规
形式	• 粒子
加工方法	• 注射成型

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	0.910 g/cm ³	0.910 g/cm ³	ASTM D1505
熔速率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	10 g/10 min	10 g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.014 到 0.018 in/in	1.4 到 1.8 %	内部方法
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
抗张强度 (屈服)	4690 psi	32.4 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	> 200 %	> 200 %	ASTM D638
弯曲模量	242000 psi	1670 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ASTM D256
-4°F (-20°C)	0.55 ft-lb/in	29 J/m	
77°F (25°C)	1.8 ft-lb/in	98 J/m	
硬度	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	100	100	ASTM D785
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
载荷下热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)	275 °F	135 °C	ASTM D648
维卡软化温度	307 °F	153 °C	ASTM D1525
熔融峰值温度	333 °F	167 °C	ASTM D3418
RTI Elec	257 °F	125 °C	UL 746

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性:这些不能被视为规格。



POLYPRO® CB5108H

聚丙烯共聚物

YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd.

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd.

, South Korea

电话: +82-2-2122-1561

Web: <http://www.kpic.co.kr/>

分销商

请联系供应商以便为 POLYPRO® CB5108H 查找分销商

