



挤出用 HSPP 共聚丙

YUHWA POLYPRO SB9108

特性及用途

物性

产品的类别	挤出用 HSPP 共聚丙			
特点	高光泽度, 抗冲击性, 高刚度, All Color 94HB			
应用实例	电器电子配件, 汽车配件, PP 改性基料树脂			
	项目	代表值	单位	测试办法
	熔融指数 Melt Index	10	g/10min.	ASTM D1238
	密度 Density	0.91	g/cm ³	ASTM D1505
	成型收缩率 Mold Shrinkage	1.4~1.8	%	KPIC Method
	抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	300	kgf/cm ²	ASTM D638
	拉伸率 Elongation at Break	>200	%	ASTM D638
	弯曲弹性模量 Flexural Modulus	15,000	kgf/cm ²	ASTM D790
	硬度 Hardness (Rockwell)	97	R Scale	ASTM D785
	冲击强度 25°C Impact Strength (Izod with Notch) 25°C	10	kgf cm/cm	ASTM D256
	冲击强度 -20°C Impact Strength (Izod with Notch) -20°C	3	kgf cm/cm	ASTM D256
	熔点 Melting Point	168	°C	ASTM D3418
	维卡软化点 Softening Point (Vicat)	152	°C	ASTM D1525
	热变型温度 Heat Deflection Temperature	130	°C	ASTM D648

