

片材用 HSPP 共聚丙

YUHWA POLYPRO SB1930

特性及用
途

物性

产品的类别	片材用 HSPP 共聚丙			
特点	高冲击度, 高刚度			
应用实例	包装箱(塑料包装箱)、一般片材、文具用片材、真空成型片材			
	项目	代表值	单位	测试办法
	熔融指数 Melt Index	0.5	g/10min.	ASTM D1238
	密度 Density	0.91	g/cm ³	ASTM D1505
	含水率 Water Absorption	<0.01	%	ASTM D570
	抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	270	kgf/cm ²	ASTM D638
	拉伸率 Elongation at Break	>400	%	ASTM D638
	弯曲弹性模量 Flexural Modulus	13,000	kgf/cm ²	ASTM D790
	硬度 Hardness (Rockwell)	84	R Scale	ASTM D785
	冲击强度 Impact Strength (Izod with Notch)	70	kgf cm/cm	ASTM D256
	维卡软化点 Softening Point (Vicat)	154	°C	ASTM D1525
	热变型温度 Heat Deflection Temperature	100	°C	ASTM D648