

共聚聚甲醛  
含PTFE, black

物理性能		测试方法	试样类型	单位	典型值
密度		ISO 1183-3		g/cm <sup>3</sup>	1,51
吸水率	23°C / 24h	ISO 62	ISO 3167 A	%	0,18
线性收缩率		DIN 16742	ISO 3167 A	%	1,7-2,2
燃烧特性		UL 94	1/16"		(HB)

**机械性能** 在 23°C / 50% rh 条件下测试

拉伸强度	dry, @50 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	MPa	44
拉伸伸长率 (最大力值时)	dry, @50 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	%	7
拉伸模量	dry, @1 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	GPa	2,3
弯曲强度	dry, @10 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	MPa	65
弯曲伸长率 (最大力值时)	dry, @10 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	%	9
弯曲模量	dry, @2 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	GPa	2,1
简支梁冲击强度	dry	ISO 179 1eJ	80x10x4mm	kJ/m <sup>2</sup>	50
简支梁冲击强度	-30°C	ISO 179 1eJ	80x10x4mm	kJ/m <sup>2</sup>	40
简支梁缺口冲击强度	dry	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m <sup>2</sup>	7
简支梁缺口冲击强度	-30°C	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m <sup>2</sup>	5

**热学性能**

维卡软化点	VST A	DIN ISO 306	ISO 3167 A	°C	145
热变形温度	HDT A	ISO 75	80x10x4mm	°C	85
连续使用温度	20.000 h	IEC 60216	ISO 3167 A	°C	100
使用温度	during lifetime max. 200h		ISO 3167 A	°C	120

**电学性能**

条形电极绝缘电阻	strip electrode R25	DIN EN 62631-3-3	ISO 3167 A	Ω	>10 <sup>12</sup>
----------	---------------------	------------------	------------	---	-------------------

**主要特点**

改善摩擦和耐磨性能。专为免润滑剂运行优化。用于低摩擦系数的摩擦副。低翘曲。

共聚聚甲醛  
含PTFE, black

## 建议加工参数

### 概述

避免熔体温度超过 215°C! 建议对设备进行通风。

### 供货形式及存储

除非特别注明, 本材料会以密封袋装的 3mm 粒料形式进行交付。建议在常温干燥的室内存储。

### 预干燥

建议在加工前使用合适的干燥设备对粒料进行预干燥。粒料可能会从环境中吸收水分。

干燥器种类	温度 °C	干燥时间 (小时)
脱湿干燥机	75	2 - 8
热风循环干燥机	120	2 - 4

### 建议加工参数

通常该产品可以在常规注塑机上进行加工, 并遵从一般技术导则。所有纤维和填料类添加物都有可能造成设备磨损。因此对于增强改性热塑性材料的加工, 炮筒和螺杆通常需要进行耐磨保护。请避免熔融的材料在炮筒中长时间停留。当生产中断时请降低温度!

模温	射嘴	料筒前段	料筒中段	料筒后段
80 - 120 °C	175 - 200 °C	180 - 200 °C	185 - 205 °C	175 - 190 °C

### 附加信息

当使用未拆封的原始包装时, 通常可以省略预干燥步骤。当含PTFE的材料未经过预干燥, 可能会出现模具内残留物增加的现象。提供的加工说明仅作为通用的建议。鉴于机器、制件形状和体积等条件间的巨大差异, 当原包装未拆封时, 通常可以省略预干燥步骤。当含PTFE的材料没有经过预干燥时, 可能会出现模具内残留物增加的现象。加工说明仅作为一般使用时的参考。鉴于不同设备、制件几何形状及体积等条件间的较大差异, 对于特定应用可能需要采用不同的设定。