

聚醚酰亚胺

含矿物填料, 易于流动, grey

物理性能		测试方法	试样类型	单位	典型值
密度		ISO 1183-3		g/cm ³	1,78
吸水率	23°C / 24h	ISO 62	ISO 3167 A	%	<0,3
线性收缩率		DIN 16742	ISO 3167 A	%	0,2-0,5

机械性能 在 23°C / 50% rh 条件下测试

拉伸强度	dry, @50 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	MPa	110
拉伸伸长率 (最大力值时)	dry, @50 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	%	1,1
拉伸模量	dry, @1 mm/min	ISO 527	ISO 3167 A	GPa	14
弯曲强度	dry, @10 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	MPa	168
弯曲伸长率 (最大力值时)	dry, @10 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	%	1,3
弯曲模量	dry, @2 mm/min	ISO 178	ISO 3167 A	GPa	12,5
简支梁冲击强度	dry	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m ²	15
简支梁冲击强度	-30°C	ISO 179 1eU	80x10x4mm	kJ/m ²	14
简支梁缺口冲击强度	dry	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m ²	3,5
简支梁缺口冲击强度	-30°C	ISO 179 1eA	80x10x4mm	kJ/m ²	3

热学性能

热变形温度	HDT A	ISO 75	80x10x4mm	°C	190
连续使用温度	20.000 h	IEC 60216	ISO 3167 A	°C	170
热膨胀系数		ISO 11359	10x8x4 mm	10 ⁻⁵ /K	2

电学性能

条形电极绝缘电阻	strip electrode R25	DIN EN 62631-3-3	ISO 3167 A	Ω	>10 ¹²
表面电阻	ROB	DIN EN 62631-3-2	Ronde 60x4mm	Ω	>10 ¹²

主要特点

拥有非常高的刚性及低蠕变。即使在高温和较窄容差的条件下, 也能具有高尺寸稳定性的精确部件。低翘曲。

聚醚酰亚胺

含矿物填料, 易于流动, grey

建议加工参数**供货形式及存储**

除非特别注明, 本材料会以密封袋装的 3mm 粒料形式进行交付。建议在常温干燥的室内存储。

预干燥

Due to moisture absorption from the environment, pre-drying of the material is recommended. Moisture could lead to porosity and surface defects (e.g. smearing). Predrying is recommended even when sealed original containers are being used. Recommended moisture content before processing: <0.02%

干燥器种类	温度 °C	干燥时间 (小时)
脱湿干燥机	120	> 8
或	150	> 4

建议加工参数

通常该产品可以在常规注塑机上进行加工, 并遵从一般技术导则。所有纤维和填料类添加物都有可能造成设备磨损。因此对于增强改性热塑性材料的加工, 炮筒和螺杆通常需要进行耐磨保护。请避免熔融的材料在炮筒中长时间停留。当生产中断时请降低温度!

模温	熔体温度	射嘴	料筒前段	料筒中段	料筒后段
160 - 190 °C	380 °C	380 - 400 °C	370 - 390 °C	360 - 380 °C	360 - 380 °C

附加信息

The melt residence time should be ideally between 2 and 5 minutes. To avoid internal stresses, a low shear load should be used for processing. For better form filling and surface finish a mold temperature on the higher side is recommended. Due to the high process and mold temperatures required, it is recommended to use powerful heating elements and to ensure good insulation. High-temperature polymers place increased demands on the tool steels employed. The processing notes provided merely represent a recommendation for general use. Due to the large variety of machines, geometries and volumes of parts, etc., it may be necessary to employ different settings according to the specific application. Please contact us for further information.