

Laticonther 62 CEG/500-V0HF1

聚酰胺6

LATI S.p.A.

可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
1.50 mm	V-0	
3.00 mm	V-0	
0.750 mm	V-1	
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
1.00 mm	960 °C	
2.00 mm	960 °C	
热灯丝点火温度 (1.00 mm)	775 °C	IEC 60695-2-13
极限氧指数	72 %	ASTM D2863

注射	额定值 单位制
干燥温度	90.0 到 100 °C
干燥时间	3.0 hr
加工 (熔体) 温度	250 到 270 °C
模具温度	80.0 到 100 °C
注射速度	中等